

- Готова к использованию
- Легкая шпаклевка
- Обладает хорошей заполняющей способностью
- Легко наносится на поверхность и шлифуется
- Хорошо прилипает к базовой поверхности
- Подходит для нанесения на поверхность толстым слоем (до 30 мм)



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие предназначено для базового шпаклевания стен и потолков при внутренних работах в сухих помещениях. Хорошо подходит для заполнения крупных неровностей углублений, трещин и швов в поверхности.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для сплошного шпаклевания и шпаклевания отдельных участков оштукатуренной, бетонной поверхности, поверхности из легкого бетона и кирпича, а также гипсокартонных плит.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира, загрязнения и отслаивающихся частичек.
- Удалить с поверхности старую отслаивающую краску, слабо связанную поверхность очистить до прочного основания.
- Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, отшлифовать до матовости для достижения лучшего прилипания.

ШПАКЛЕВАНИЕ

- Более глубокие углубления и трещины в поверхности зашпаклевать базовой шпаклевкой Maxi Base. Изделие нанести на поверхность одним или более слоев, толщиной до 30 мм, позволяя шпаклевке просохнуть между нанесением слоев. (NB! В технических данных время высыхания указано время для тонкого (1 мм) слоя шпаклевки).
- Высохшую поверхность отшлифовать до гладкости шлифовальной шкуркой средней или мелкой зернистости и удалить с поверхности шлифовальную пыль.
- Отделанная шпаклевкой Maxi Base поверхность достаточно гладкая для покрытия стекловолоконными обоями. Для получения более гладкой поверхности под покраску перед перекрашиванием следует отделать зашпаклеванную поверхность мелкозернистой шпаклевкой Maxi.

ОКРАШИВАНИЕ

- Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности можно использовать как латексные, алкидные, так и акриловые краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сфера использования	Внутренние работы
Связующее вещество	Сополимерный латекс
Плотность	0,85 кг/л
Содержание сухого вещества	58 %
Макс. величина зерна	< 0,3 мм
Цвет	Серый
Время высыхания (23°C 50% RH)	Можно шлифовать через 2–3 ч. (слой 1 мм)
Укрывистость (слой 1 мм)	1,5–2 м ² /л (400–570 г/м ²)

Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	1 год
Условия хранения изделия	В закрытой таре, темп. +1...30°C
Упаковка	2,5 л / 10 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Шпаклевка готова к использованию.
- Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания шпаклевки +5...30 °С (рекомендуется +18±2 °С), относительная влажность воздуха <80%.
- При работе соблюдать требования техники безопасности. При шлифовании зашпаклеванной поверхности носить защиту глаз и/или лица.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании носить защиту глаз и лица. Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Производитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., пер. Кутузова 5-2, 01011 Киев, Украина, тел. (+380) 44290 4750, akzo@nobel-dc.kiev.ua
AO ES Sadolin, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. (+372) 630 5299, es@sadolin.ee

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут посему варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.