

- **Влагостойкая**
- **Быстросохнущая**
- **Обладает хорошей заполняющей способностью**
- **Легко наносится на поверхность**
- **Образует прочную зашпаклеванную поверхность**



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Влагостойкая водорастворимая шпаклевка Micro предназначена для поправок небольших участков при внутренних и наружных работах (при наружных работах – только металлические поверхности!). Подходит для заполнения небольших углублений, трещин и неровностей поверхности.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для шпаклевания оштукатуренной, бетонной и деревянной поверхности при внутренних работах, для шпаклевания стальной поверхности и поверхности из листового металла как при внутренних, так и при наружных работах.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира, загрязнения и отслаивающихся частичек.
- Удалить с поверхности старую отслаивающую краску, слабо связанную поверхность очистить до прочного основания.
- Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, ошлифовать до матовости для достижения лучшего прилипания.

ШПАКЛЕВАНИЕ

• Поправки небольших участков выполнить шпаклевкой Micro. Изделие нанести на поверхность одним или более слоями, толщиной до 4 мм, между нанесением слоев делать перерывы, чтобы шпаклевка достаточно просохла.

• Высохшую поверхность ошлифовать мелкозернистой шлифовальной шкуркой (150–180) до гладкости и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

ОКРАШИВАНИЕ

• Зашпаклеванную поверхность не требуется грунтовать перед окрашиванием. Для перекрашивания поверхности можно использовать как латексные, алкидные, так и акриловые краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сфера использования	Внутренние и наружные работы
Связующее вещество	Сополимерный латекс
Плотность	1,77 кг/л
Содержание сухого вещества	43 %
Величина зерна	< 0,1 мм
Цвет	Светло-серый
Время высыхания (23°C 50% RH)	Можно шлифовать через 1–2 ч. (слой 1 мм)
Укрывистость (слой 1 мм)	1,5–2 м ² /л (800–1200 г/м ²)

Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	1 год
Условия хранения изделия	В закрытой таре, темп. +1...30°C
Упаковка	0,2 л / 0,75 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Шпаклевка готова к использованию.
- Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания шпаклевки +5...30 °С (рекомендуется +18±2 °С), относительная влажность воздуха <80%.
- При работе соблюдать требования техники безопасности. При шлифовании зашпаклеванной поверхности носить защиту глаз и/или лица.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании носить защиту глаз и лица. Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Производитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., пер. Кутузова 5-2, 01011 Киев, Украина, тел. (+380) 44290 4750, akzo@nobel-dc.kiev.ua
AO ES Sadolin, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. (+372) 630 5299, es@sadolin.ee

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут по-прежнему варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.