

- Готова к использованию
- Легко наносится на поверхность
- Образует очень гладкую, легко шлифуемую поверхность
- Быстросохнущая
- Хорошо прилипает к базовой поверхности



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие предназначено для шпаклевания деревянной мебели, дверей, подоконников, планок и пр. деревянных деталей при внутренних работах в сухих помещениях. Подходит для заполнения небольших неровностей, углублений и трещин поверхности.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для шпаклевания отдельных мест и сплошного шпаклевания новых и предварительно окрашенных деревянных поверхностей.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Шпаклюемая поверхность должна быть очищенной от жира, загрязнения и отслаивающихся частичек. На всех этапах обработки древесина должна быть сухой, содержание влаги менее 20%.
- Удалить с поверхности старую отслаивающую краску, слабо связанную поверхность очистить до прочного основания.
- В местах сучков удалить смолу (механически или пропитанной уайт-спиритом тряпкой) и залакировать лаком для сучков.
- Острые края древесного материала ошлифовать, скруглив их.
- Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, ошлифовать до матовости для достижения лучшего прилипания.

ШПАКЛЕВАНИЕ

- Новые деревянные поверхности перед шпаклеванием загрунтовать грунтовочной краской Master Base или Bindo Base. Ранее окрашенные сильно связанные поверхности не требуются грунтовать перед шпаклеванием.
- Поверхность зашпаклевать изделием Snickeri одним или более слоями, толщиной до 2 мм, между нанесением слоев делать перерывы, чтобы шпаклевка достаточно просохла.
- Высохшую поверхность ошлифовать мелкозернистой шлифовальной шкуркой (150–180) до гладкости и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

ОКРАШИВАНИЕ

- Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности можно применять как акриловые, так и алкидные краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сфера использования	Внутренние работы
Связующее вещество	Сополимерный латекс
Плотность	1,75 кг/л
Содержание сухого вещества	45 %
Величина зерна	< 0,1 мм
Цвет	Белый
Время высыхания (23°C 50% RH)	Можно шлифовать через 2 ч. (слой 1 мм)
Укрывистость (слой 1 мм)	1,5–2 м²/л (900–1200 г/м²)

Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	1 год
Условия хранения изделия	В закрытой таре, темп. +1...30°C
Упаковка	0,75 л / 2,5 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Шпаклевка готова к использованию.
- Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания шпаклевки +5...30 °С (рекомендуется +18±2 °С), относительная влажность воздуха <80%.
- При работе соблюдать требования техники безопасности. При шлифовании зашпаклеванной поверхности носить защиту глаз и/или лица.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании носить защиту глаз и лица.

Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Производитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com

Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., пер. Кутузова 5-2, 01011 Киев, Украина, тел. (+380) 44290 4750, akzo@nobel-dc.kiev.ua
AO ES Sadolin, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. (+372) 630 5299, es@sadolin.ee

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут посему варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.